

EKO-REVEST 418

BARNIZ PARA INTEMPERIE. MADERA.

DESCRIPCIÓN:

Barniz para madera especialmente indicado para pa protección y decoración de toda clase de superficies de madera expuestas al exterior y a los ambientes marinos.

APLICACIONES:

En ventanas, persianas, barandillas, embarcaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de resinas alquídicas. Rendimiento: 12-14 m²/L

Líquido incoloro brillante de olor característico. Densidad: 0.93 g/mL. Secado: (3-4) horas. Repintado: (24-48) horas.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar una primera mano del producto diluido al 20% en DY-2 o DY-5. En intervalos de 24/48 horas, aplicar una segunda y tercera mano diluidas hasta un 5%. En maderas ya barnizadas, eliminar primero el barniz viejo por lijado, decapado u otro medio.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P., 3, GE III, (D/E)

H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H412 Nocivo para los organismos acuáticos con efecto duradero. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20



ENVASES

L-750mL

L-4L

L20L